

Fólie





Fólie



ORACAL® 751C High Performance Cast

Technické informace	strana 2
Vzorník barev	strana 3
Vzorník barev	strana 4

ORACAL® 451 Banner Cal

Technické informace	strana 5
Vzorník barev	strana 6

ORACAL® 6510 Fluorescent Cast

Technické informace	strana 7
Vzorník barev	strana 8

ORAMASK® 810 Stensil Film

Technické informace	strana 9
Vzorník barev	strana 10

ORAMASK® 810 Sandblast Film

Technické informace	strana 11
Vzorník barev	strana 12

Upozornění!

Zobrazování barev ve vzorníku je závislé na zobrazovacích schopnostech Vašeho zařízení. Barevný odstín nemusí 100% odpovídat skutečnosti.

ORACAL® 751C

High Performance Cast

ORACAL®

Popis

Litá PVC fólie v lesklých a 2 matných odstínech

Podkladový papír

Speciální silikonový papír na jedné straně, 137 g / m²
(Poskytuje dokonale snadné oddělení vrchních vrstev / nápisů.)

Lepidlo

Polyakrylátové solventní, permanentní

Oblast použití

Obzvláště vhodné pro použití při výrobě velmi kvalitních střednědobých a dlouhodobých nápisů, značení a dekorací na výlohy, automobily a prostředky městské hromadné dopravy. Vhodné i pro nerovné a zakřivené plochy, nýty a zvlnění.

Technická data

Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla) 60 mikronů

Teplotní odolnost při lepení na hliník -50 °C až +120 °C

Aplikační teplota > +8 °C

Životnost při vertikálním lepení ve venkovním prostředí

Černá / bílá: 8 roků, Barvené: 7 roků, Metalické: 5 roků, Zlatá 930: 3 roky

Poznámka

Povrch musí být před lepením důkladně vyčištěný a zbavený prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které by mohly mít vliv na přilnavost materiálu. Čerstvě lakované nebo natřené povrchy musí být suché a plně vyzrálé.

020

RAL ~1033
Žlutozlatá

335

RAL -
Oranžovočervená

518

RAL -
Ocelová modrá

056

RAL ~
Ledově modrá

021

RAL ~1023
Žlutá

035

RAL ~2003
Oranžová pastelová

050

RAL -
Tmavě modrá

054

RAL -
Tyrkysová

025

RAL ~1016
Sírová žlutá

040

RAL -
Fialová

065

RAL -
Kobaltová modrá

055

RAL -
Mentolová

026

RAL ~3005
Purpurová

043

RAL ~4005
Levandulová

057

RAL ~5005
Dopravní modrá

599

RAL ~
Pastelová tyrkysová

032

RAL -
Šarlatová červená

041

RAL ~4010
Růžová

594

RAL ~
Pastelová modrá

060

RAL ~6005
Tmavě zelená

032

RAL ~3020
Světle červená

045

RAL -
Světle růžová

053

RAL -
Světle modrá

078

RAL ~6002
Zelená listová

061

RAL -
Zelená

070

RAL ~9005
Černá

090

RAL ~9006
Stříbrná

064

RAL ~6018
Zelenožlutá

720

RAL -
Komatsu šedá

930

RAL -
Zlatá

063

RAL ~
Limetková zelená

073

RAL ~7043
Tmavě šedá

080

RAL ~8017
Hnědá

076

RAL ~7045
Telešedá

083

RAL ~8023
Oříšková hnědá

072

RAL ~7035
Světle šedá

018

RAL ~1015
Slonová kost

010

RAL ~9003
Bílá

ORACAL® 451

Banner Cal



Popis

Speciální vysoce flexibilní PVC fólie s hedvábně matným povrchem

Podkladový papír

Speciální silikonový papír na jedné straně, 137 g / m²
(Poskytuje dokonale snadné oddělení vrchních vrstev / nápisů.)

Lepidlo

Polyakrylátové solventní, permanentní

Oblast použití

Navrženo pro použití při výrobě nápisů, značení a dekorací na flexibilní plastové povrchy jako jsou plachty, reklamní bannery, markýzy atd. Pro zajištění beznapětové adheze se obecně doporučuje aplikace za mokra.

Technická data

Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla) 80 mikronů

Teplotní odolnost při lepení na hliník -20 °C až +65 °C

Aplikační teplota > +8 °C

Lepivost 14 N/25 mm

Životnost: 3 roky

Poznámka

Povrch musí být před lepením důkladně vyčištěný a zbavený prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které by mohly mít vliv na přilnavost materiálu.

032

RAL ~3020
Světle červená

057

RAL ~5005
Dopravní modrá

061

RAL -
Zelená

070

RAL ~9005
Černá

010

RAL ~9003
Bílá

ORACAL® 6510

Fluorescent Cast

ORACAL®

Popis

Měkčená polymerická PVC fólie v lesklých odstínech s vysokou viditelností za denního světla. Zvláště efektivní při soumraku a při snížené viditelnosti.

Podkladový papír

Silikonový papír na jedné straně, 137 g / m²
(Poskytuje dokonale snadné oddělení vrchních vrstev / nápisů.)

Lepidlo

Polyakrylátové solventní, permanentní

Oblast použití

Navrženo pro použití při výrobě nápisů, značení a dekorací na výlohy, automobily a prostředky městské hromadné dopravy, které vyžadují zvláště vysokou viditelnost. Vnitřní použití je téměř neomezené.

Technická data

TLoušťka (bez ochranného papíru a lepidla) 110 mikronů

Teplotní odolnost při lepení na hliník -40 °C až +105 °C

Aplikační teplota > +8 °C

Životnost při vertikálním lepení ve venkovním prostředí

Barevné: 1 rok

Žlutá 029: 2 roky

Poznámka

Povrch musí být před lepením důkladně vyčištěný a zbavený prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které by mohly mít vliv na přilnavost materiálu. Čerstvě lakované nebo natřené povrchy musí být suché a plně vyzrálé.

029

RAL ~1026
Žlutá

037

RAL ~2007
Oranžová

039

RAL -
Červená

046

RAL -
Růžová

069

RAL -
Zelená

ORAMASK® 810

Stencil Film

ORAMASK®



Popis

Speciální průsvitná šedá PVC fólie s matným povrchem

Podkladový papír

Speciální silikonový papír na jedné straně, 137 g / m²
(Poskytuje dokonale snadné oddělení vrchních vrstev / nápisů.)

Lepidlo

Polyakrylátové lepidlo s nízkou konečnou lepivostí, odnímatelné

Oblast použití

Vyvinuto pro výrobu šablon pro nápisy, značení a dekorace. Díky své pružnosti je tato fólie vhodná pro stříkání, válečkování a natírání na rovné a nerovné povrchy. Průsvitnost fólie zajišťuje viditelnost povrchu pod ní. Není vhodná pro mokrou aplikaci.

Technická data


Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla) 80 mikronů

Lepivost 1 N/25 mm

Aplikační teplota +10 °C až 25 °C

Poznámka

Povrch musí být před lepením důkladně vyčištěný a zbavený prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které by mohly mít vliv na přilnavost materiálu. Lakované nebo natřené povrchy musí být před aplikací šablon dokonale suché. Zbytková rozpouštědla by mohla narušit lepidlo šablony, které by mohlo zůstat na aplikovaném nátěru / nástřiku barvy.



Průsvitná šedá

ORAMASK® 831

Sandblast Film

ORAMASK®



Popis

Speciální PVC fólie s matným povrchem, barva tyrkysová

Podkladový papír

Speciální silikonový papír na jedné straně, 137 g / m²
(Poskytuje dokonale snadné oddělení vrchních vrstev / nápisů.)

Lepidlo

Polyakrylátové lepidlo odnímatelné

Oblast použití

Vyvinuto pro výrobu šablon pro pískování na sklo, dřevo, plasty atd.

Technická data

Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla) 230 mikronů

Lepivost 5 N/25 mm

Aplikační teplota > +10 °C

Poznámka

Povrch musí být před lepením důkladně vyčištěný a zbavený prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které by mohly mít vliv na přilnavost materiálu.

Tyrkysová



rezana.cz